Mura

Designer: Woven Image

Anwendung(en): Wände, Arbeitsplätze, Raumteiler

Zusammensetzung und Muster

Zusammensetzung	100 % PET (60 % recyceltes Post-Consumer-PET)
Erhältliche Farbtöne	28

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen	Länge: 25 m, Breite: 1210 mm (+/- 5 mm), Stärke: 1,9 mm (+/- 0,25 mm) Auch in Längen von 6 m und 105 m erhältlich
Verkaufseinheit	Laufender Meter
Nettogewicht pro Verkaufseinheit (kg)	0,424

Leistung

Ergebnis der Brandprüfung	ISO 9705: Gruppe 1, BS EN 13501.1: Classification B - s1, d0, BS 476: Klasse 2, ASTM E84 Unverklebt: Klasse 1 oder A, BS EN 45545-2 + A1 Annex C: CIT: 0,00
Akustische Leistungsprüfung nach Norm Methode	AS ISO 354: 2006 (R2016)
Schalldämpfungskoeffizient (NRC) Ergebnis	Direktmontage: 0,10
Mittlerer Schallabsorptionsgrad (SAA) Ergebnis	Direktmontage: 0,08
Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (αw) Ergebnis	Direktmontage: 0,10 (H)
Zusätzliche akustische Informationen	Legende der Ergebnisse des Schalldämpfungskoeffizienten: H = hohe Frequenz / MH = mittlere bis hohe Frequenz
Lichtechtheit nach Norm Prüfmethode	ISO 105 B02
Bewertung der Lichtechtheit	6
Reibechtheit nach Norm Prüfmethode	ISO 105 - X12
Bewertung der Reibechtheit	Nassbewertung: 5, Trocken: 5

Nachhaltigkeit

Ergebnisse VOC-Emissionen	ASTM D5116: TVOC-Emissionsrate: <0,02 mg/m²/h (7 Tage)
Nachhaltigkeitsleistung	

Copyright Woven Image

Anleitung

Zusätzliche Informationen	Siehe Woven Image Pflege- und Reinigungsanleitung für Mura sowie Installationsanleitung. Bitte beachten Sie: Die Vorderseite von Mura ist glatt, während die Rückseite eine flauschige Textur aufweist. Mura wird auf dem Kern so aufgerollt, dass die Vorderseite nach außen zeigt. Farbschwankungen zwischen den Chargen sind möglich und können nicht ausgeschlossen werden. Abweichungen in der Faserzusammensetzung und Vliesstruktur sind charakteristische Merkmale und ergeben sich aus der natürlichen Beschaffenheit des Produkts.